

Kaschierklebstoffe, enthaltend Polyurethan und Epoxidharz

Beschreibung

5 Die Erfindung betrifft eine wässrige Zusammensetzung, enthaltend

- ein Polyurethan (A)
- ein Epoxidharz (B), erhältlich durch Umsetzung von Verbindungen mit Epoxidgruppen mit Di- oder Polyolen und
- 10 - einen Vernetzer für das Epoxidharz (C).

Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung der wässrigen Zusammensetzung als Klebstoff, insbesondere Kaschierklebstoff, mit der Zusammensetzung beschichtete Folien oder Papiere und die Verwendung der beschichteten Folien oder Papiere zur

15 Kaschierung von Substanzen aus Holz, Metall etc., insbesondere von Möbeln oder Automobilinnenteilen.

Polyurethandispersionen finden z.B. als Kaschierklebstoffe Verwendung.

20 Dabei wird im allgemeinen zunächst das Substrat, z.B. ein Möbelteil, mit dem Kaschierklebstoff beschichtet. Die erhaltenen Beschichtungen sind im allgemeinen zunächst nicht klebrig. Erst vor dem Kaschierprozess erfolgt eine Aktivierung des Klebstoffs, z.B. durch Wärmebehandlung oder Bestrahlung mit energiereichem Licht. Dabei schmelzen die kristallinen Polyestersegmente im Polyurethan und die Beschichtung

25 wird klebrig. Nach dieser Aktivierung wird das 2. Substrat, im allgemeinen eine Papier- oder Polymerfolie aufgebracht.

Anforderungen, die an einen Kaschierklebstoff gestellt werden, sind eine hohe Festigkeit des erhaltenen kaschierten Verbundes, insbesondere eine hohe Wärmestandfestigkeit.

30

Gewünscht ist auch eine gute Verarbeitbarkeit des Klebstoffs.

Wenn möglich sollen diese Vorteile sowohl mit 1K als auch mit 2K-Systemen erreicht werden. 1K (ein-komponentige) Systeme enthalten bereits einen Vernetzer und sind

35 lagerstabil), bei 2K (zwei-komponentige Systemen) wird der Vernetzer erst kurz vor der Verwendung des Klebstoffs zugesetzt.

Von besonderem Interesse sind 1K-Systeme.

Insbesondere wäre es vorteilhaft, den Klebstoff auf die zu kaschierende Polymerfolie oder das Papier zu beschichten und diese lagerstabilen, beschichteten Papiere und Polymerfolien bis zur späteren Verwendung lagern zu können.

5 Aus EP-A-922720 und EP-A-100508 sind lagerstabile Polyurethanklebstoffe bekannt, welche als Vernetzer an der Oberfläche desaktivierte, feste Isocyanat-Partikel enthalten. Problematisch ist hier die Herstellung des Vernetzers; die Polyisocyanat-Partikel werden zunächst unter Sicherheitsvorkehrungen gemahlen und anschließend an der Oberfläche desaktiviert.

10

Aus EP-A-542072 ist die Herstellung eines Polyurethan-Epoxidharz-Gemisches durch Herstellung des Polyurethans in organischer Lösung, Zugabe des Epoxidharzes und anschließende Dispergierung in Wasser bekannt.

15 Aus der nicht vorveröffentlichten DE-A-10219687 (PF 53490) sind Gemische von Polyurethan mit Epoxidgruppen enthaltenden, durch radikalische Polymerisation erhältlichen Polymeren bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung waren Kaschierklebstoffe, welche die oben beschriebenen Vorteile aufweisen.

20

Demgemäß wurde die eingangs definierte Zusammensetzung und ihre Verwendung gefunden.

25 Die erfindungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen enthalten u.a. ein Polyurethan. Das Polyurethan liegt insbesondere als in Wasser dispergiertes Polyurethan vor.

Die verwendeten Polyurethane enthalten insbesondere Diisocyanate a) und Diole b) als Aufbaukomponenten.

30

Insbesondere zu nennen sind als Diisocyanate solche der Formel $X(NCO)_2$, wobei X für einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen, einen cycloaliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 Kohlenstoffatomen oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 7 bis 15 Kohlenstoffatomen steht. Beispiele derartiger Diisocyanate sind Tetramethyldiisocyanat, Hexamethyldiisocyanat (HDI), Dodecamethyldiisocyanat, 1,4-Diisocyanatocyclohexan, 1-Isocyanato-3,5,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (IPDI), 2,2-Bis-(4-isocyanatocyclohexyl)-propan, Trimethylhexandiisocyanat, 1,4-Diisocyanatobenzol, 2,4-Diisocyanatotoluol, 2,6-Diisocyanatotoluol (TDI), 4,4'-Diisocyanato-

35

40

diphenylmethan, 2,4'-Diisocyanato-diphenylmethan (MDI), p-Xylylendiisocyanat, Tetramethylxylylendiisocyanat (TMXDI), die Isomeren des Bis-(4-isocyanatocyclohexyl)methans (HMDI) wie das trans/trans-, das cis/cis- und das cis/trans-Isomere sowie aus diesen Verbindungen bestehende Gemische.

5

Derartige Diisocyanate sind im Handel erhältlich.

Als Gemische dieser Isocyanate sind besonders die Mischungen der jeweiligen Strukturisomeren von Diisocyanatotoluol und Diisocyanato-diphenylmethan von Bedeutung, insbesondere ist die Mischung aus 80 mol-% 2,4-Diisocyanatotoluol und 20 mol-% 2,6-Diisocyanatotoluol geeignet. Weiterhin sind die Mischungen von aromatischen Isocyanaten wie 2,4-Diisocyanatotoluol und/oder 2,6-Diisocyanatotoluol mit aliphatischen oder cycloaliphatischen Isocyanaten wie Hexamethylendiisocyanat oder IPDI besonders vorteilhaft, wobei das bevorzugte Mischungsverhältnis der aliphatischen zu aromatischen Isocyanate 4 : 1 bis 1 : 4 beträgt.

10
15

Zum Aufbau der Polyurethane kann man als Verbindungen außer den vorgenannten auch Isocyanate einsetzen, die neben den freien Isocyanatgruppen weitere verkappte Isocyanatgruppen, z.B. Uretidiongruppen oder Carbodiimidgruppen tragen.

20

Im Hinblick auf gute Filmbildung und Elastizität kommen als Diole (b) vornehmlich höhermolekulare Diole (b1) in Betracht, die ein Molekulargewicht von etwa 500 bis 5000, vorzugsweise von etwa 1000 bis 3000 g/mol haben.

Bei den Diolen (b1) handelt es sich insbesondere um Polyesterpolyole, die z.B. aus Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 19, S. 62 bis 65 bekannt sind. Bevorzugt werden Polyesterpolyole eingesetzt, die durch Umsetzung von zweiwertigen Alkoholen mit zweiwertigen Carbonsäuren erhalten werden. Anstelle der freien Polycarbonsäuren können auch die entsprechenden Polycarbonsäureanhydride oder entsprechende Polycarbonsäureester von niederen Alkoholen oder deren Gemische zur Herstellung der Polyesterpolyole verwendet werden. Die Polycarbonsäuren können aliphatisch, cycloaliphatisch, araliphatisch, aromatisch oder heterocyclisch sein und gegebenenfalls, z.B. durch Halogenatome, substituiert und/oder ungesättigt sein. Als Beispiele hierfür seien genannt: Korksäure, Azelainsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Phthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Tetrachlorphthalsäureanhydrid, Endomethylentetrahydrophthalsäureanhydrid, Glutarsäureanhydrid, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Fumarsäure, dimere Fettsäuren. Bevorzugt sind Dicarbonsäuren der allgemeinen Formel $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_y-\text{COOH}$, wobei y eine Zahl von 1 bis 20, bevorzugt eine gerade Zahl von 2 bis 20 ist, z.B. Bernsteinsäure, Adipinsäure, Sebacinsäure und Dodecandicarbonsäure.

30

35

40

Als mehrwertige Alkohole kommen z.B. Ethylenglykol, Propan-1,2- diol, Propan-1,3- diol, Butan-1,3-diol, Buten-1,4-diol, Butin-1,4-diol, Pentan-1,5-diol, Neopentylglykol, Bis-(hydroxymethyl)-cyclohexane wie 1,4-Bis-(hydroxymethyl)cyclohexan, 2-Methyl-
5 propan-1,3-diol, Methylpentandiole, ferner Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Polyethylenglykol, Dipropylenglykol, Polypropylenglykol, Dibutylenglykol und Polybutylenglykole in Betracht. Bevorzugt sind Alkohole der allgemeinen Formel $\text{HO}-(\text{CH}_2)_x\text{-OH}$, wobei x eine Zahl von 1 bis 20, bevorzugt eine gerade Zahl von 2 bis 20 ist. Beispiele hierfür sind Ethylenglykol, Butan-1,4-diol, Hexan-1,6-diol, Octan-1,8-diol und
10 Dodecan-1,12- diol. Weiterhin bevorzugt ist Neopentylglykol.

Ferner kommen auch Polycarbonat-Diole, wie sie z.B. durch Umsetzung von Phosgen mit einem Überschuß von den als Aufbaukomponenten für die Polyesterpolyole genannten niedermolekularen Alkohole erhalten werden können, in Betracht.

15 Geeignet sind auch Polyesterdiole auf Lacton-Basis, wobei es sich um Homo- oder Mischpolymerisate von Lactonen, bevorzugt um endständige Hydroxylgruppen aufweisende Anlagerungsprodukte von Lactonen an geeignete difunktionelle Startermoleküle handelt. Als Lactone kommen bevorzugt solche in Betracht, die sich von Verbindungen
20 der allgemeinen Formel $\text{HO}-(\text{CH}_2)_z\text{-COOH}$ ableiten, wobei z eine Zahl von 1 bis 20 ist und ein H-Atom einer Methylenereinheit auch durch einen C_1 - bis C_4 -Alkylrest substituiert sein kann. Beispiele sind ϵ -Caprolacton, β -Propiolacton, γ -Butyrolacton und/oder Methyl- ϵ -caprolacton sowie deren Gemische. Geeignete Starterkomponenten sind z.B. die vorstehend als Aufbaukomponente für die Polyesterpolyole genannten niedermolekularen
25 zweiwertigen Alkohole. Die entsprechenden Polymerisate des ϵ -Caprolactons sind besonders bevorzugt. Auch niedrigere Polyesterdiole oder Polyetherdiole können als Starter zur Herstellung der Lacton-Polymerisate eingesetzt sein. Anstelle der Polymerisate von Lactonen können auch die entsprechenden, chemisch äquivalenten Polykondensate der den Lactonen entsprechenden Hydroxycarbonsäuren, eingesetzt werden.

30 Daneben kommen als Monomere (b1) Polyetherdiole in Betracht. Sie sind insbesondere durch Polymerisation von Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid, Tetrahydrofuran, Styroloxid oder Epichlorhydrin mit sich selbst, z.B. in Gegenwart von BF_3 oder durch Anlagerung dieser Verbindungen gegebenenfalls im Gemisch oder nacheinander, an
35 Startkomponenten mit reaktionsfähigen Wasserstoffatomen, wie Alkohole oder Amine, z.B. Wasser, Ethylenglykol, Propan-1,2-diol, Propan-1,3-diol, 1,2-Bis(4-hydroxydiphenyl)-propan oder Anilin erhältlich. Besonders bevorzugt ist Polytetrahydrofuran eines Molekulargewichts von 240 bis 5000, und vor allem 500 bis 4500. Daneben können auch Mischungen aus Polyesterdiolen und Polyetherdiolen als Monomere (b1)
40 eingesetzt werden.

Ebenfalls geeignet sind Polyhydroxyolefine, bevorzugt solche mit 2 endständigen Hydroxylgruppen, z.B. a,-w-Dihydroxypolybutadien, a,-w-Dihydroxypolymethacrylester oder a,-w-Dihydroxypolyacrylester als Monomere (c1). Solche Verbindungen sind beispielsweise aus der EP-A 0622378 bekannt. Weitere geeignete Polyole sind Polyacetale, Polysiloxane und Alkydharze.

Die Polyole können auch als Gemische im Verhältnis 0,1 : 1 bis 1 : 9 eingesetzt werden.

Die Härte und der Elastizitätsmodul der Polyurethane (I) lassen sich erhöhen, wenn als Diole (b) neben den Diolen (b1) noch niedermolekulare Diole (b2) mit einem Molekulargewicht von etwa 60 bis 500, vorzugsweise von 62 bis 200 g/mol, eingesetzt werden.

Als Monomere (b2) werden vor allem die Aufbaukomponenten der für die Herstellung von Polyesterpolyolen genannten kurzkettigen Alkandiole eingesetzt, wobei Diole mit 2 bis 12 C-Atomen, unverzweigte Diole mit 2 bis 12 C-Atomen und einer gradzahligen Anzahl von C-Atomen sowie Pentan-1,5-diol und Neopentylglykol bevorzugt werden.

Bevorzugt beträgt der Anteil der Diole (b1), bezogen auf die Gesamtmenge der Diole (b) 10 bis 100 mol-% und der Anteil der Monomere (b2), bezogen auf die Gesamtmenge der Diole (b) 0 bis 90 mol-%. Besonders bevorzugt beträgt das Verhältnis der Diole (b1) zu den Monomeren (b2) 0,1 : 1 bis 5:1, besonders bevorzugt 0,2 : 1 bis 2 : 1.

Um die Wasserdispersierbarkeit der Polyurethane (I) zu erreichen, sind die Polyurethane neben den Komponenten (a), (b) und gegebenenfalls (d) auch aus von den Komponenten (a), (b) und (d) verschiedenen Monomeren (c), die wenigstens eine Isocyanatgruppe oder wenigstens eine gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppe und darüberhinaus wenigstens eine hydrophile Gruppe oder eine Gruppe, die sich in eine hydrophile Gruppe überführen läßt, tragen, aufgebaut. Im folgenden Text wird der Begriff "hydrophile Gruppen oder potentiell hydrophile Gruppen" mit "(potentiell) hydrophile Gruppen" abgekürzt. Die (potentiell) hydrophilen Gruppen reagieren mit Isocyanaten wesentlich langsamer als die funktionellen Gruppen der Monomere, die zum Aufbau der Polymerhauptkette dienen.

Der Anteil der Komponenten mit (potentiell) hydrophilen Gruppen an der Gesamtmenge der Komponenten (a), (b), (c), (d) und (e) wird im allgemeinen so bemessen, daß die Molmenge der (potentiell) hydrophilen Gruppen, bezogen auf die Gewichtsmenge

aller Monomere (a) bis (e), 30 bis 1000, bevorzugt 50 bis 500 und besonders bevorzugt 80 bis 300 mmol/kg beträgt.

5 Bei den (potentiell) hydrophilen Gruppen kann es sich um nichtionische oder bevorzugt um (potentiell) ionische hydrophile Gruppen handeln.

10 Als nichtionische hydrophile Gruppen kommen insbesondere Polyethylenglycolether aus vorzugsweise 5 bis 100, bevorzugt 10 bis 80 Ethylenoxid-Wiederholungseinheiten, in Betracht. Der Gehalt an Polyethylenoxid-Einheiten beträgt im allgemeinen 0 bis 10, bevorzugt 0 bis 6 Gew.-%, bezogen auf die Gewichtsmenge aller Monomere (a) bis (e).

15 Bevorzugte Monomere mit nichtionischen hydrophilen Gruppen sind Polyethylenoxid-diole, Polyethylenoxidmonoole sowie die Reaktionsprodukte aus einem Polyethylenglykol und einem Diisocyanat, die eine endständig veretherten Polyethylenglykolrest tragen. Derartige Diisocyanate sowie Verfahren zu deren Herstellung sind in den Patentschriften US-A 3 905 929 und US-A 3 920 598 angegeben.

20 Ionische hydrophile Gruppen sind vor allem anionische Gruppen wie die Sulfonat-, die Carboxylat- und die Phosphatgruppe in Form ihrer Alkalimetall- oder Ammoniumsalze sowie kationische Gruppen wie Ammonium-Gruppen, insbesondere protonierte tertiäre Aminogruppen oder quartäre Ammoniumgruppen.

25 Potentiell ionische hydrophile Gruppen sind vor allem solche, die sich durch einfache Neutralisations-, Hydrolyse- oder Quaternisierungsreaktionen in die oben genannten ionischen hydrophilen Gruppen überführen lassen, also z.B. Carbonsäuregruppen oder tertiäre Aminogruppen.


30 (Potentiell) ionische Monomere (c) sind z.B. in Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 19, S.311-313 und beispielsweise in der DE-A 1 495 745 ausführlich beschrieben.

35 Als (potentiell) kationische Monomere (c) sind vor allem Monomere mit tertiären Aminogruppen von besonderer praktischer Bedeutung, beispielsweise: Tris-(hydroxyalkyl)-amine, N,N'-Bis(hydroxyalkyl)-alkylamine, N-Hydroxyalkyl-dialkylamine, Tris-(aminoalkyl)-amine, N,N'-Bis(aminoalkyl)-alkylamine, N-Aminoalkyl-dialkylamine, wobei die Alkylreste und Alkandiyl-Einheiten dieser tertiären Amine unabhängig voneinander aus 1 bis 6 Kohlenstoffatomen bestehen. Weiterhin kommen tertiäre Stickstoffatome aufweisende Polyether mit vorzugsweise zwei endständigen Hydroxylgruppen, wie sie z.B. durch Alkoxylierung von zwei an Aminstickstoff gebundene Wasserstoffatome aufweisende Amine, z.B. Methylamin, Anilin oder N,N'-Dimethylhydrazin, in an sich

40

üblicher Weise zugänglich sind, in Betracht. Derartige Polyether weisen im allgemeinen ein zwischen 500 und 6000 g/mol liegendes Molgewicht auf.

- 5 Diese tertiären Amine werden entweder mit Säuren, bevorzugt starken Mineralsäuren wie Phosphorsäure, Schwefelsäure, Halogenwasserstoffsäuren oder starken organischen Säuren oder durch Umsetzung mit geeigneten Quaternisierungsmitteln wie C₁- bis C₈-Alkylhalogeniden oder Benzylhalogeniden, z.B. Bromiden oder Chloriden, in die Ammoniumsalze überführt.
- 10 Als Monomere mit (potentiell) anionischen Gruppen kommen üblicherweise aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische oder aromatische Carbonsäuren und Sulfonsäuren in Betracht, die mindestens eine alkoholische Hydroxylgruppe oder mindestens eine primäre oder sekundäre Aminogruppe tragen. Bevorzugt sind Dihydroxyalkylcarbonsäuren, vor allem mit 3 bis 10 Kohlenstoffatomen, wie sie auch in der US-A 3 412
- 15 054 beschrieben sind. Insbesondere sind Verbindungen der allgemeinen Formel (c₁)



- 20 in welcher R¹ und R² für eine C₁- bis C₄-Alkandiyl-Einheit und R³ für eine C₁- bis C₄-Alkyl-Einheit steht und vor allem Dimethylolpropionsäure (DMPA) bevorzugt.

Weiterhin eignen sich entsprechende Dihydroxysulfonsäuren und Dihydroxyphosphonsäuren wie 2,3-Dihydroxypropanphosphonsäure.

- 25 Ansonsten geeignet sind Dihydroxyverbindungen mit einem Molekulargewicht über 500 bis 10000 g/mol mit mindestens 2 Carboxylatgruppen, die aus der DE-A 3 911 827 bekannt sind. Sie sind durch Umsetzung von Dihydroxyverbindungen mit Tetracarbonsäuredianhydriden wie Pyromellitsäuredianhydrid oder Cyclopentantetracarbonsäuredianhydrid im Molverhältnis 2 : 1 bis 1,05 : 1 in einer Polyadditionsreaktion erhältlich.
- 30 Als Dihydroxyverbindungen sind insbesondere die als Kettenverlängerer aufgeführten Monomere (b2) sowie die Diole (b1) geeignet.

- Als Monomere (c) mit gegenüber Isocyanaten reaktiven Aminogruppen kommen Amino-carbonsäuren wie Lysin, β-Alanin oder die in der DE-A 2034479 genannten Addukte
- 35 von aliphatischen diprimären Diaminen an α,β-ungesättigte Carbon- oder Sulfonsäuren in Betracht.

Solche Verbindungen gehorchen beispielsweise der Formel (c₂)



5 in der

- R⁴ und R⁵ unabhängig voneinander für eine C₁- bis C₆-Alkandiyl-Einheit, bevorzugt Ethylen

10 und X für COOH oder SO₃H stehen.

Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel (c₂) sind die N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethancarbonsäure sowie die N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethansulfonsäure bzw. die entsprechenden Alkalisalze, wobei Na als Gegenion besonders bevorzugt ist.

15

Weiterhin bevorzugt sind die Addukte der oben genannten aliphatischen diprimären Diamine an 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonsäure, wie sie z.B. in der DE Patentschrift 1 954 090 beschrieben sind. Ebenfalls gut geeignete Monomere c₃ sind Addukte von aliphatischen Diaminen, beispielsweise Ethylendiamin, oder aber Propylendiamin an Acrylate oder Methacrylate der Alkalimetalle, insbesondere von Natrium.

20

Sofern Monomere mit potentiell ionischen Gruppen eingesetzt werden, kann deren Überführung in die ionische Form vor, während, jedoch vorzugsweise nach der Isocyanat-Polyaddition erfolgen, da sich die ionischen Monomeren in der Reaktionsmischung häufig nur schwer lösen. Besonders bevorzugt liegen die Sulfonat- oder Carboxylatgruppen in Form ihrer Salze mit einem Alkaliion oder einem Ammoniumion als Gegenion vor.

25

Die Monomere (d), die von den Monomeren (a) bis (c) verschieden sind und welche gegebenenfalls auch Bestandteile des Polyurethans (I) sind, dienen im allgemeinen der Vernetzung oder der Kettenverlängerung. Es sind im allgemeinen mehr als zweiwertige nicht-phenolische Alkohole, Amine mit 2 oder mehr primären und/oder sekundären Aminogruppen sowie Verbindungen, die neben einer oder mehreren alkoholischen Hydroxylgruppen eine oder mehrere primäre und/oder sekundäre Aminogruppen tragen.

30

35

Alkohole mit einer höheren Wertigkeit als 2, die zur Einstellung eines gewissen Verzweigungs- oder Vernetzungsgrades dienen können, sind z.B. Trimethylolpropan, Glycerin oder Zucker.

40

Ferner kommen Monoalkohole in Betracht, die neben der Hydroxyl-Gruppe eine weitere gegenüber Isocyanaten reaktive Gruppe tragen wie Monoalkohole mit einer oder mehreren primären und/oder sekundären Aminogruppen, z.B. Monoethanolamin.

- 5 Polyamine mit 2 oder mehr primären und/oder sekundären Aminogruppen werden vor allem dann eingesetzt, wenn die Kettenverlängerung bzw. Vernetzung in Gegenwart von Wasser stattfinden soll, da Amine in der Regel schneller als Alkohole oder Wasser mit Isocyanaten reagieren. Das ist häufig dann erforderlich, wenn wässrige Dispersio-
- 10 nen von vernetzten Polyurethanen oder Polyurethanen mit hohem Molgewicht gewünscht werden. In solchen Fällen geht man so vor, daß man Prepolymere mit Isocyanatgruppen herstellt, diese rasch in Wasser dispergiert und anschließend durch Zugabe von Verbindungen mit mehreren gegenüber Isocyanaten reaktiven Aminogruppen kettenverlängert oder vernetzt.
- 15 Hierzu geeignete Amine sind im allgemeinen polyfunktionelle Amine des Molgewichtsbereiches von 32 bis 500 g/mol, vorzugsweise von 60 bis 300 g/mol, welche mindestens zwei Aminogruppen, ausgewählt aus der Gruppe der primären und sekundären Aminogruppen, enthalten. Beispiele hierfür sind Diamine wie Diaminoethan, Diaminopropane, Diaminobutane, Diaminohexane, Piperazin, 2,5-Dimethylpiperazin, Amino-
- 20 3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexan (Isophorondiamin, IPDA), 4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, 1,4-Diaminocyclohexan, Aminoethylethanolamin, Hydrazin, Hydrazinhydrat oder Triamine wie Diethylentriamin oder 1,8-Diamino-4-aminomethyloctan.
- 25 Die Amine können auch in blockierter Form, z.B. in Form der entsprechenden Ketimine (siehe z.B. CA-A 1 129 128), Ketazine (vgl. z.B. die US-A 4 269 748) oder Aminsalze (s. US-A 4 292 226) eingesetzt werden. Auch Oxazolidine, wie sie beispielsweise in der US-A 4 192 937 verwendet werden, stellen verkappte Polyamine dar, die für die Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethane zur Kettenverlängerung der Prepo-
- 30 lymeren eingesetzt werden können. Bei der Verwendung derartiger verkappter Polyamine werden diese im allgemeinen mit den Prepolymeren in Abwesenheit von Wasser vermischt und diese Mischung anschließend mit dem Dispersionswasser oder einem Teil des Dispersionswassers vermischt, so daß hydrolytisch die entsprechenden Polyamine freigesetzt werden.
- 35 Bevorzugt werden Gemische von Di- und Triaminen verwendet, besonders bevorzugt Gemische von Isophorondiamin (IPDA) und Diethylentriamin (DETA).

Die Polyurethane (I) enthalten bevorzugt 1 bis 30, besonders bevorzugt 4 bis 25 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Komponenten (b) und (d) eines Polyamins mit mindestens 2 gegenüber Isocyanaten reaktiven Aminogruppen als Monomere (d).

- 5 Alkohole mit einer höheren Wertigkeit als 2, die zur Einstellung eines gewissen Verzweigungs- oder Vernetzungsgrades dienen können, sind z.B. Trimethylolpropan, Glycerin oder Zucker.

- 10 Für den gleichen Zweck können auch als Monomere (d) höher als zweiwertige Isocyanate eingesetzt werden. Handelsübliche Verbindungen sind beispielsweise das Isocyanurat oder das Biuret des Hexamethylendiisocyanats.

- 15 Monomere (e), die gegebenenfalls mitverwendet werden, sind Monoisocyanate, Monoalkohole und monoprämiäre und -sekundäre Amine. Im allgemeinen beträgt ihr Anteil maximal 10 mol-%, bezogen auf die gesamte Molmenge der Monomere. Diese monofunktionellen Verbindungen tragen üblicherweise weitere funktionelle Gruppen wie olefinische Gruppen oder Carbonylgruppen und dienen zur Einführung von funktionellen Gruppen in das Polyurethan, die die Dispergierung bzw. die Vernetzung oder weitere polymeranaloge Umsetzung des Polyurethans ermöglichen. In Betracht kommen hier-
20 für Monomere wie Isopropenyl-a,a-dimethylbenzylisocyanat (TMI) und Ester von Acryl- oder Methacrylsäure wie Hydroxyethylacrylat oder Hydroxyethylmethacrylat.

- 25 Überzüge mit einem besonders guten Eigenschaftsprofil erhält man vor allem dann, wenn als Monomere (a) im wesentlichen nur aliphatische Diisocyanate, cycloaliphatische Diisocyanate oder TMXDI und als Monomer (b1) im wesentlichen nur Polyesterdiole, aufgebaut aus den genannten aliphatischen Diolen und Disäuren, eingesetzt werden.

- 30 Diese Monomerkombination wird in hervorragender Weise ergänzt als Komponente (c) durch Diaminosäure-Salze; ganz besonders durch die N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethansulfonsäure, die N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethancarbonsäure bzw. ihre entsprechenden Alkalisalze, wobei die Na-Salze am besten geeignet sind, sowie durch die Dimethylolpropionsäure oder durch das Addukt von Ethylendiamin an Alkaliacrylate.

- 35 Auf dem Gebiet der Polyurethanchemie ist allgemein bekannt, wie das Molekulargewicht der Polyurethane durch Wahl der Anteile der miteinander reaktiven Monomere sowie dem arithmetischen Mittel der Zahl der reaktiven funktionellen Gruppen pro Molekül eingestellt werden kann.

Normalerweise werden die Komponenten (a) bis (e) sowie ihre jeweiligen Molmengen so gewählt, daß das Verhältnis A : B mit

A) der Molmenge an Isocyanatgruppen und

B) der Summe aus der Molmenge der Hydroxylgruppen und der Molmenge der funktionellen Gruppen, die mit Isocyanaten in einer Additionsreaktion reagieren können

0,5 : 1 bis 2 : 1, bevorzugt 0,8 : 1 bis 1,5, besonders bevorzugt 0,9 : 1 bis 1,2 : 1 beträgt. Ganz besonders bevorzugt liegt das Verhältnis A : B möglichst nahe an 1 : 1.

Die eingesetzten Monomere (a) bis (e) tragen im Mittel üblicherweise 1,5 bis 2,5, bevorzugt 1,9 bis 2,1, besonders bevorzugt 2,0 Isocyanatgruppen bzw. funktionelle Gruppen, die mit Isocyanaten in einer Additionsreaktion reagieren können.

Die Polyaddition der Komponenten (a) bis (e) zur Herstellung des im den erfindungsgemäßen wässrigen Dispersionen vorliegenden Polyurethans (I) kann bei Reaktionstemperaturen von 20 bis 180°C, bevorzugt 70 bis 150°C unter Normaldruck oder unter autogenem Druck erfolgen.

Die erforderlichen Reaktionszeiten liegen üblicherweise im Bereich von 1 bis 20 Stunden, insbesondere im Bereich von 1,5 bis 10 Stunden. Es ist auf dem Gebiet der Polyurethanchemie bekannt, wie die Reaktionszeit durch eine Vielzahl von Parametern wie Temperatur, Konzentration der Monomere, Reaktivität der Monomeren beeinflusst wird.

Die Umsetzung, d.h. die Polyaddition der Monomere a), b), c) sowie gegebenenfalls d) und e), zur Herstellung der Polyurethane (I) kann mit Hilfe von organischen oder von organometallischen Verbindungen katalysiert werden. Geeignete organometallische Verbindungen sind u.a. Dibutylzinndilaurat, Zinn-II-octoat oder Diazobicyclo-(2,2,2)-octan. Geeignete Katalysatoren der Umsetzung der Monomere a), b), c) sowie gegebenenfalls d) und e) sind auch Salze des Caesiums, insbesondere Caesiumcarboxylate wie zum Beispiel das Formiat, Acetat, Propionat, Hexanoat oder das 2-Ethylhexanoat des Caesiums.

Als Polymerisationsapparate zur Durchführung der Polyaddition, d.h. der Umsetzung der Monomere a), b), c) sowie gegebenenfalls d) und e) kommen Rührkessel in Betracht, insbesondere dann, wenn durch Mitverwendung von Lösungsmitteln für eine niedrige Viskosität und eine gute Wärmeabfuhr gesorgt ist.

Bevorzugte Lösungsmittel sind mit Wasser unbegrenzt mischbar, weisen einen Siedepunkt bei Normaldruck von 40 bis 100°C auf und reagieren nicht oder nur langsam mit den Monomeren.

- 5 Meistens werden die Dispersionen nach einem der folgenden Verfahren hergestellt:

10 Nach dem "Acetonverfahren" wird in einem mit Wasser mischbaren und bei Normaldruck unter 100°C siedenden Lösungsmittel aus den Komponenten (a) bis (c) ein ionisches Polyurethan hergestellt. Es wird soviel Wasser zugegeben, bis sich eine Dispersion bildet, in der Wasser die kohärente Phase darstellt.

15 Das "Prepolymer-Mischverfahren" unterscheidet sich vom Acetonverfahren darin, daß nicht ein ausreagiertes (potentiell) ionisches Polyurethan, sondern zunächst ein Prepolymer hergestellt wird, das Isocyanat-Gruppen trägt. Die Komponenten werden hierbei so gewählt, daß das definitionsgemäße Verhältnis A:B größer 1,0 bis 3, bevorzugt 1,05 bis 1,5 beträgt. Das Prepolymer wird zuerst in Wasser dispergiert und anschließend
20 gegebenenfalls durch Reaktion der Isocyanat-Gruppen mit Aminen, die mehr als 2 gegenüber Isocyanaten reaktive Aminogruppen tragen, vernetzt oder mit Aminen, die 2 gegenüber Isocyanaten reaktive Aminogruppen tragen, kettenverlängert. Eine Kettenverlängerung findet auch dann statt, wenn kein Amin zugesetzt wird. In diesem Fall werden Isocyanatgruppen zu Aminogruppen hydrolysiert, die mit noch verbliebenen Isocyanatgruppen der Prepolymere unter Kettenverlängerung abreagieren.

25 Üblicherweise wird, falls bei der Herstellung des Polyurethans (I) ein Lösungsmittel mitverwendet wurde, der größte Teil des Lösungsmittels aus der Dispersion entfernt, beispielsweise durch Destillation bei vermindertem Druck. Bevorzugt weisen die Dispersionen einen Lösungsmittelgehalt von weniger als 10 Gew.-% auf und sind besonders bevorzugt frei von Lösungsmitteln.

- 30 Die erfindungsgemäße Zusammensetzung enthält neben dem Polyurethan ein Epoxidharz.

Das Epoxidharz ist eine polymere Verbindung mit vorzugsweise mindestens 2, besonders bevorzugt 2 bis 4, ganz besonders 2 Epoxidgruppen.

35 Das Epoxidharz ist erhältlich durch Umsetzung von Epoxidgruppen enthaltenden Verbindungen mit Di- oder Polyolen. Als Epoxidgruppen enthaltende Verbindung sind insbesondere solche geeignet, die an einem zur Epoxidgruppe benachbarten C-Atom durch ein Halogenatom, insbesondere ein Chloratom substituiert sind, vorzugsweise

sei hier Epichlorhydrin genannt. Durch Umsetzung dieser Verbindungen mit Di- oder Polyolen werden Epoxidharze mit endständigen Epoxidgruppen erhalten.

- 5 Als Diole oder Polyole sind aromatische Verbindungen bevorzugt. Bevorzugt sind Di-
le. Besonders bevorzugt ist Bisphenol A als Diol.

Besonders bevorzugte Epoxyharze sind Umsetzungsprodukte von Epichlorhydrin mit Bisphenol A.

- 10 Geeignete Epoxidharze haben vorzugsweise ein zahlenmittleres Molgewicht zwischen 300 und 10000 g/mol, insbesondere 500 und 5000 g/mol.

Die Erweichungstemperatur geeigneter Epoxidharze liegt vorzugsweise zwischen 50 und 150°C, besonders bevorzugt zwischen 80 und 130°C.

- 15 Die Mengen des Polyurethanharzes A) und des Epoxidharzes B) betragen jeweils vorzugsweise jeweils 1 bis 99 Gew.-%.

- 20 Besonders bevorzugt beträgt die Menge des Polyurethanharzes 50 bis 99, besonders bevorzugt 60 bis 90 Gew.-%, insbesondere 65 bis 75 Gew.-%.

Die Menge des Epoxidharzes B) beträgt besonders bevorzugt 1 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 40 Gew.-%, insbesondere 25 bis 35 Gew.-%.

- 25 Die Gewichtsangaben zum Polyurethan A) und Epoxidharz B) sind auf die Gewichts-
summe von A) + B) bezogen.

Das Epoxidharz und das Polyurethan können in üblicher Weise zusammengegeben und gemischt werden.

- 30 Das Epoxidharz kann insbesondere auch zur wässrigen Polyurethandispersion gegeben werden.

- 35 Vorzugsweise wird das Epoxidharz der Lösung des Polyurethan (siehe vorstehendes „Acetonverfahren“) oder der Lösung des Polyurethan-Prepolymeren (siehe vorstehendes „Prepolymer-Mischverfahren“) zugegeben, bevor die Dispergierung des Polyurethan bzw. Prepolymeren in Wasser erfolgt. Nach Zugabe des Epoxidharzes erfolgt dann der Zusatz von Wasser bzw. Dispergierung in Wasser wie oben beschrieben und anschließend auch die weitere Umsetzung des Prepolymeren wie oben beschrieben.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung enthält (C) weiterhin einen Vernetzer für das Epoxidharz.

5 Bei dem Vernetzer handelt es sich insbesondere um eine Verbindung mit mindestens zwei reaktiven Gruppen, welche mit Epoxygruppen reagieren. Bei diesen reaktiven Gruppen kann es sich z.B. um Amino-, Carboxyl- oder Hydroxylgruppen handeln. Bevorzugt sind Aminogruppen.

10 Der Vernetzer ist vorzugsweise in Wasser emulgierbar, dispergierbar oder löslich. Insbesondere ist der Vernetzer in Wasser löslich, d.h. bei 21°C lösen sich mindestens 100 g Vernetzer, bzw. mindestens 300 g Vernetzer in 1000 g Wasser.

Vorzugsweise handelt es sich um Verbindungen mit 2 bis 6 reaktive Gruppen, insbesondere 2 bis 4 reaktive Gruppen, besonders bevorzugt 2 oder 3 reaktive Gruppen.

15 Geeignet sind z.B. Polyisocyanate, insbesondere die oben aufgeführten Diisocyanate.

20 Geeignet sind ebenfalls aromatische oder aliphatische Polyole, insbesondere auch Diole. Insbesondere in Betracht kommen auch Alkylendiole wie Butandiol, Hexandiol etc..

Entsprechend kommen auch aromatische oder aliphatische Polycarbonsäuren, insbesondere Dicarbonsäuren oder Anhydride der Poly- oder Dicarbonsäuren in Betracht.

25 Geeignete Aminverbindungen sind z.B. aliphatische oder aromatische Verbindungen mit primären oder sekundären, vorzugsweise primären Aminogruppen.

30 Die reaktiven Gruppen des Vernetzers können aber auch blockiert sein; in diesem Fall wird die reaktive Gruppe erst durch eine Deblockierungsreaktion freigesetzt, welche bei erhöhten Temperaturen im allgemeinen oberhalb 50°C, insbesondere oberhalb 80°C abläuft.

35 Die wässrigen Zusammensetzungen eignen sich sowohl als 1K oder 2K Systeme. 1K-Systeme enthalten den Vernetzer und sind lagerstabil; bei 2K-Systemen wird der Vernetzer erst kurz vor der Verwendung zugesetzt. Bei der vorliegenden Erfindung eignen sich auch Zusammensetzungen mit nicht-blockierten Gruppen des Vernetzers als 1K-System.

40 Die Amine können z.B. mit Carbonsäuren blockiert sein und liegen dann als Säureamide vor.

Der Vernetzer kann bereits dem Polyurethan, dem Epoxidharz oder erst dem Gemisch der beiden zugesetzt werden.

- 5 Im Falle eines Vernetzers mit freien reaktiven Gruppen erfolgt die Zugabe erst kurz vor der weiteren Verarbeitung.

Bei einem Vernetzer mit blockiertem reaktiven Gruppen ist das Gemisch aus A), B) und C) lagerstabil.

10

Die Zugabe kann daher zu einem beliebigen Zeitpunkt und die Verwendung als Klebstoff zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt erfolgen.

15

Die Menge des Vernetzers wird insbesondere so gewählt, dass das Molverhältnis der Epoxygruppen von B) zu den reaktiven Gruppen von C) 0,1 : 1 bis 1 : 0,1 besonders bevorzugt von 0,5 : 1 bis 1 : 0,5, insbesondere 0,8 : 1 bis 1 : 0,8 beträgt.

20

Die wässrige Zusammensetzung kann noch andere Vernetzer z.B. Vernetzer für das Polyurethan A), wie Isocyanate, Carbodiimide oder Aziridine enthalten.

25

Die erfindungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen eignen sich als Bindemittel für Beschichtungsmittel, Imprägniermittel oder Klebstoffe und können für diese Verwendungen weitere Hilfs- und Zusatzstoffe wie Treibmittel, Entschäumer, Emulgatoren, Verdickungsmittel und Thixotropiermittel sowie Farbmittel wie Farbstoffe und Pigmente enthalten.

30

Die erfindungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen eignen sich zur Beschichtung von Gegenständen aus Metall, Kunststoff, Papier, Textil, Leder oder Holz, indem man sie nach den allgemein üblichen Verfahren, also z.B. durch Sprühen oder Rakeln in Form eines Films auf diese Gegenstände aufträgt und trocknet. Die Trocknung kann bei Raumtemperatur oder auch bei erhöhter Temperatur erfolgen.

35

Insbesondere eignen sich die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen als Klebstoffe, besonders bevorzugt als Kaschierklebstoffe. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den 1K und 2K-Systemen (siehe oben).

40

Gegenstände aus Metall, Kunststoff, Papier, Leder oder Holz lassen sich ebenfalls mit anderen Gegenständen, vorzugsweise den vorgenannten Gegenständen, verkleben, indem man die erfindungsgemäße wässrige Dispersion in Form eines Films auf mindestens einem dieser Gegenstände aufträgt und ihn vor oder nach dem Trocknen des

Films mit einem anderen Gegenstand zusammenfügt. Vorzugsweise wird dabei der Film auf Temperaturen von 50 bis 150°C erhitzt.

Bei der Verwendung als Kaschierklebstoff werden Polymerfolien, Papier, insbesondere Dekorpapiere, welche mit einem Polymer getränkt oder beschichtet sind, oder Leder insbesondere mit Gegenständen aus Holz, worunter auch gebundene Holzfasermaterialien wie Spanplatten oder sonstige Platten aus Zellulosematerialien verstanden werden, Metall oder Kunststoff verklebt, zum Beispiel werden Möbel, bzw. Möbelteile mit Papier oder Polymerfolien kaschiert oder Automobilinnenteile mit Polymerfolien kaschiert.

Bei den 1K-Systemen ist es auch möglich, die erfindungsgemäße Zusammensetzung zunächst auf die zu kaschierende Polymerfolie oder das zu kaschierende Papier aufzubringen und die beschichtete Polymerfolie bzw. das beschichtete Papier zu lagern bis zu einem späteren Zeitpunkt die Kaschierung, z.B. des Möbelteils oder Automobilinnenteil erfolgen soll.

Bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung als Klebstoff oder Kaschierklebstoff werden Verbunde mit hoher Festigkeit, insbesondere auch hoher Wärmestandfestigkeit, d.h. Festigkeit bei erhöhter Temperatur, erhalten. Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind als 1K-System (Vernetzer mit blockierten reaktiven Gruppen) lagerstabil und können auf die zu kaschierenden Polymerfolien oder Papier aufgebracht und so gelagert werden.

Beispiele

I) Herstellung der Dispersionen

Beispiel 1: Herstellung einer Polyurethan/Epoxid-Dispersion

485 g eines Polyesterdiols aus Adipinsäure und Butandiol-1,4 (OHZ=46), 0,025 g DBTL und 130 g Aceton werden vorgelegt und bei 60°C 23,7 g TDI zugegeben und 60 min bei 65°C umgesetzt. Dann werden 22,9 g HDI zugesetzt und noch 3 h 52 min weiterreagiert. Es wird mit 520 g Aceton verdünnt und auf 50°C abgekühlt. Der NCO-Gehalt beträgt 0,53 %. Es wird mit 25,3 g einer 40 %igen wässrigen Lösung eines Adduktes von Ethylendiamin an Na-Acrylat kettenverlängert. Nach 5 min wird mit 400 g Wasser verdünnt und 233 g Epikote 1007 (Epoxid auf Basis Bisphenol A) gelöst in 233 g Aceton zugesetzt, gut verrührt und mit 550 g Wasser weiterdispersiert.

Das Aceton wird im Vakuum bei Temperaturen bis 42°C abdestilliert und der Feststoffgehalt auf 45 % eingestellt.

Beispiel 2:

5

731,7 g eines Polyesterdiols aus Adipinsäure und Butandiol-1,4 (OHZ=46), 26,8 g DMPA, 0,1 g Dibutylzinndilaurat und 100 g Aceton werden vorgelegt und bei 60°C 84,1 g HDI zugegeben und 6 h 14 min bei 65°C weiterreagiert. Es wird mit 900 g Aceton verdünnt und auf 50°C abgekühlt. Der NCO-Gehalt beträgt 0,17 %. Es wird mit 10 12,1 g Triethylamin neutralisiert und mit 200 g Wasser verdünnt. Dann werden 95 g Rütapox 0194 (Epoxid auf Basis Bisphenol A) gelöst in 95 g Aceton zugesetzt, gut verrührt und mit 1230 g Wasser weiterdispersiert.

Das Aceton wird im Vakuum bei Temperaturen bis 42°C abdestilliert und der Feststoffgehalt auf 40 % eingestellt.

15

Vergleichsbeispiel ohne Epoxid:

Luphen® D 200 A: ein handelsüblicher Polyurethankedierklebstoff ohne Epoxid

20

II) Herstellung der Klebstoff-Zusammensetzung

Durch Abmischung der Bestandteile gemäß nachstehender Tabelle wurden Klebstoff-Zusammensetzungen hergestellt. Die Zahlenangaben sind Gewichtsteile (fest).

25

Formulierungen:	A	B	C
Beispiel 2	100		
Luphen D 200 A			100
Beispiel 1		100	
Borchigel L 75 N ¹⁾	2	2	2
Basonat F 200 WD ²⁾			5
N-(3-Aminopropyl)imidazol ³⁾	0,5	0,5	

¹⁾ Verdicker aus Polyurethan

²⁾ Polyisocyanat-Vernetzer

³⁾ Amin-Vernetzer für Epoxid

30

III Anwendungstechnische Prüfungen

A) Folienvorbeschichtung

- 5 Für diesen Test wurden Kaschierfolien aus thermoplastischem Polyethylen (TPO) mit den Formulierungen auf der Rückseite beschichtet. Die beschichteten Folien wurden einmal direkt nach dem Trocknen der Beschichtung und einmal nach 2 Wochen Lagerung der beschichteten Folien auf Prüfkörper aus Buchenholz (BH) oder ABS kaschiert. Kaschierbedingungen: Die Prüfkörper wurden im Wärmeschrank auf die Kaschier-
 10 temperatur (ABS: 70°C, BH 150°C) aufgeheizt. Anschließend wurde die beschichtete Folie mittels Druck (5 bar) aufkaschiert. Die Prüfung der Verbunde erfolgte in einem 180°C Schältest mit einer Schälgeschwindigkeit von 100 mm/min. Die Schälfestigkeit (bei 21°C) ist in N/mm angegeben:

Klebstoff	Sofort nach Beschichtung		Nach 2 Wochen Lagerung der beschichteten Folie	
	BH	ABS	BH	ABS
A	2,2	2,1	2,1	2,3
B	2	0,4	1,8	0,7
C	2,3	0,5	1,1	0,4

- 15 Bei den erfindungsgemäßen Klebstoffen A und B fallen die Werte auch nach 2 Wochen Lagerung der beschichteten Folie gegenüber den Ausgangswerten kaum ab.

B) Kaschierklebstoffe (Alle Prüfungen: Weich-PVC-Folie kaschiert auf ABS)

- 20 Substrat: ABS (FORD Flour Grain 089/30 – 40 μm) / Weich-PVC-Folie v. Fa. Benecke (TWIST-AUDI SF 5227/040 SE) 1 mm
 Auftrag: 1 mm Zahn rakel
 Trocknung: 90 min bei Raumtemperatur (RT)
 Kaschierung: BIMA-Laborpresse 40 sec mit 0,1 N/mm², Heizung oben: 90°C (letzte
 25 14,9 sec 65 – 68,8°C)
 Schälfestigkeit: 5 Tage bei Raumtemperatur und 10 Tage Lagerung bei 100°C; danach Prüfung mit Rollenschälgerät in der Klimakammer mit 100°C

Klebstoff	Kaschierung sofort nach Herstellung des Klebstoffes		Kaschierung erst nach 72 h Lagerung des Klebstoffs	
	vor Lagerung	nach Lagerung	vor Lagerung	nach Lagerung
A	0,2	0,23	0,46	0,34
B	0,3	0,37	0,69	0,15
C	0,3	0,16	koaguliert	koaguliert

Bei Lagerung des Klebstoffs vor der Kaschierung konnten bei C keine Werte mehr erhalten werden. Der Klebstoff C ist nicht lagerstabil.

Patentansprüche

1. Wässrige Zusammensetzung, enthaltend

- 5
- ein Polyurethan (A)
 - ein Epoxidharz (B), erhältlich durch Umsetzung von Verbindungen mit Epoxidgruppen mit Di- oder Polyolen und
 - einen Vernetzer für das Epoxidharz (C)

10 2. Wässrige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyurethan in Form einer wässrigen Dispersion vorliegt.

3. Wässrige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyurethan aufgebaut ist aus

15

a) Diisocyanaten,

b) Diolen, von denen

20

b₁) 10 bis 100 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Diole (b), ein Molekulargewicht von 500 bis 5000 aufweisen, und

b₂) 0 bis 90 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Diole (b), ein Molekulargewicht von 60 bis 500 g/mol aufweisen,

25

c) von den Monomeren (a) und (b) verschiedene Monomere mit wenigstens einer Isocyanatgruppe oder wenigstens einer gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Gruppe, die darüber hinaus wenigstens eine hydrophile Gruppe oder eine potentiell hydrophile Gruppe tragen, wodurch die Wasserdispergierbarkeit der Polyurethane bewirkt wird,

30

d) gegebenenfalls weiteren von den Monomeren (a) bis (c) verschiedenen mehrwertigen Verbindungen mit reaktiven Gruppen, bei denen es sich um alkoholische Hydroxylgruppen, primäre oder sekundäre Aminogruppen oder Isocyanatgruppen handelt und

35

e) gegebenenfalls von den Monomeren (a) bis (d) verschiedenen einwertigen Verbindungen mit einer reaktiven Gruppe, bei der es sich um eine alkoholische Hydroxylgruppe, eine primäre oder sekundäre Aminogruppe oder eine Isocyanatgruppe handelt.

40

4. Wässrige Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Epoxidharz um ein Umsetzungsprodukt von Bisphenol A mit Epichlorhydrin handelt.
- 5
5. Wässrige Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Vernetzer C) um eine Verbindung mit mindestens zwei reaktiven Gruppen handelt, welche mit Epoxiden reagieren, z.B. Isocyanat-, Amino-, Carboxyl- oder Hydroxylgruppen, vorzugsweise Aminogruppen.
- 10
6. Wässrige Zusammensetzung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die reaktiven Gruppen bei Raumtemperatur blockiert oder deaktiviert sind.
- 15
7. Wässrige Zusammensetzung gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Vernetzern um blockierte Aminverbindungen oder blockierte Isocyanatverbindungen (z.B. mit Methylethylketoxim) handelt.
- 20
8. Wässrige Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, enthaltend
1 bis 99 Gew. % Polyurethan A),
1 bis 99 Gew. % Epoxidharz B) und
bezogen auf die Summe von A) und B)
- 25
9. Wässrige Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch erhältlich, dass das Polyurethan in einem Lösungsmittel hergestellt und anschließend in Wasser dispergiert wird, wobei das Epoxidharz der Lösung vor dem Dispergieren des Polyurethans in Wasser zugesetzt wird.
- 30
10. Verwendung der Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 als Klebstoff, insbesondere Kaschierklebstoff.
- 35
11. Verwendung der Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 als einkomponentiger Klebstoff (1K-System), welcher den Vernetzer bereits enthält.
12. Verwendung der Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 als zweikomponentiger Klebstoff (2K-System), bei dem der Vernetzer erst kurz vor der Verarbeitung zugesetzt wird.

13. Verwendung der Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 als Kaschierklebstoff für die Kaschierung von Holz mit Papier oder Polymerfolien.
- 5 14. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die wässrige Zusammensetzung auf das Papier oder die Polymerfolie aufgetragen wird und anschließend die Kaschierung erfolgt.
- 10 15. Mit Kaschierklebstoff beschichtete Polymerfolien oder Papier, erhältlich durch Verwendung einer wässrigen Zusammensetzung, enthaltend
- ein Polyurethan (A)
 - ein Epoxidharz (B)
 - einen Vernetzer für das Epoxidharz (C).
- 15 16. Verwendung der beschichteten Polymerfolien oder Papiere gemäß Anspruch 15 für zur Kaschierung von flächigen Substraten, insbesondere von Möbeln oder Automobilinnenteilen.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08G18/08 C09J175/04 C08G18/10 C09J163/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08G C09J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 532 058 A (ROLANDO ET AL) 2 July 1996 (1996-07-02) column 1, line 62 - column 7, line 47 example 3	1-5, 8-11, 14, 15
X	US 6 287 698 B1 (ZHU YUDUO ET AL) 11 September 2001 (2001-09-11) column 2, line 30 - column 3, line 58 example 1; table 1 claim 15 ----- -/--	1, 2, 4, 5, 8-10, 12

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.*** Special categories of cited documents :*****A*** document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance***E*** earlier document but published on or after the international filing date***L*** document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)***O*** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means***P*** document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed***T*** later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention***X*** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone***Y*** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.***G*** document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 March 2005

Date of mailing of the international search report

30/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Neugebauer, U

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>DATABASE WPI Section Ch, Week 200420 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A28, AN 2004-205802 XP002321391 & JP 2003 221787 A (TORAY IND INC) 8 August 2003 (2003-08-08) abstract</p>	1,2,5-11
X	<p>EP 0 324 370 A (MOBAY CORPORATION) 19 July 1989 (1989-07-19) page 2, line 39 - line 48 page 5, line 9 - line 19 page 7, line 29 - page 8, line 58 examples 6,8</p>	1-9
X	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 09, 30 September 1996 (1996-09-30) & JP 08 113704 A (ASAHI DENKA KOGYO KK), 7 May 1996 (1996-05-07) abstract</p>	1,2,4,5, 8,9

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5532058	A	02-07-1996	US 5494960 A	27-02-1996
			CA 2050024 A1	11-06-1992
			EP 0490026 A2	17-06-1992
			JP 4359081 A	11-12-1992
US 6287698	B1	11-09-2001	BR 9916058 A	04-09-2001
			CN 1329649 A	02-01-2002
			EP 1137734 A1	04-10-2001
			ID 30234 A	15-11-2001
			WO 0034403 A1	15-06-2000
JP 2003221787	A	08-08-2003	NONE	
EP 0324370	A	19-07-1989	CA 1338294 C	30-04-1996
			EP 0324370 A1	19-07-1989
			JP 2003465 A	09-01-1990
			US 4925885 A	15-05-1990
JP 08113704	A	07-05-1996	JP 3588375 B2	10-11-2004

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C08G18/08 C09J175/04 C08G18/10 C09J163/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C08G C09J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 532 058 A (ROLANDO ET AL) 2. Juli 1996 (1996-07-02) Spalte 1, Zeile 62 - Spalte 7, Zeile 47 Beispiel 3	1-5, 8-11, 14, 15
X	US 6 287 698 B1 (ZHU YUDUO ET AL) 11. September 2001 (2001-09-11) Spalte 2, Zeile 30 - Spalte 3, Zeile 58 Beispiel 1; Tabelle 1 Anspruch 15 ----- -/-	1, 2, 4, 5, 8-10, 12

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

16. März 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30/03/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Neugebauer, U

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>DATABASE WPI Section Ch, Week 200420 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A28, AN 2004-205802 XP002321391 & JP 2003 221787 A (TORAY IND INC) 8. August 2003 (2003-08-08) Zusammenfassung</p>	1,2,5-11
X	<p>EP 0 324 370 A (MOBAY CORPORATION) 19. Juli 1989 (1989-07-19) Seite 2, Zeile 39 - Zeile 48 Seite 5, Zeile 9 - Zeile 19 Seite 7, Zeile 29 - Seite 8, Zeile 58 Beispiele 6,8</p>	1-9
X	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1996, Nr. 09, 30. September 1996 (1996-09-30) & JP 08 113704 A (ASAHI DENKA KOGYO KK), 7. Mai 1996 (1996-05-07) Zusammenfassung</p>	1,2,4,5, 8,9

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012975

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5532058 A	02-07-1996	US 5494960 A CA 2050024 A1 EP 0490026 A2 JP 4359081 A	27-02-1996 11-06-1992 17-06-1992 11-12-1992
US 6287698 B1	11-09-2001	BR 9916058 A CN 1329649 A EP 1137734 A1 ID 30234 A WO 0034403 A1	04-09-2001 02-01-2002 04-10-2001 15-11-2001 15-06-2000
JP 2003221787 A	08-08-2003	KEINE	
EP 0324370 A	19-07-1989	CA 1338294 C EP 0324370 A1 JP 2003465 A US 4925885 A	30-04-1996 19-07-1989 09-01-1990 15-05-1990
JP 08113704 A	07-05-1996	JP 3588375 B2	10-11-2004